

|                  |                    |                        |         |
|------------------|--------------------|------------------------|---------|
| Nome do Produto  |                    |                        | Página  |
| <b>MR. MARMO</b> |                    |                        | 1 / 3   |
| N°               | Data da Elaboração | Data da Última Revisão | Revisão |
| 13               | 02/09/2019         | 10/11/2023             | 09      |

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | SUBSTRATOS INDICADOS  |
|---|---|
|  <p>Revestimento ecológico microporoso, espessura 0,5 mm, permite o conforto térmico dos ambientes e, após aplicado, por respirar, Fungicida natural, sem odor e zero VOC. De fácil aplicação e sem a necessidade de lixar.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesso, MDF, massa corrida, acrílica ou massa fina.</li> <li>Para outros substratos não especificados, realizar consulta prévia.</li> </ul> |

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Aspecto:</b> Pasta</p> <p><b>Cor:</b> Pasta Pigmentado ou outras cores</p> <p><b>Densidade a 25 °C:</b> 1,4 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup></p>                                     | <p><b>Classificação:</b> Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2.</p> <p><b>Recomendações:</b></p> <p><b>Garantias:</b> Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.</p> <p><b>Dicas importantes:</b> Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.</p> <p><b>Segurança:</b> Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.</p> <p><b>EPis:</b> Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido</p> <p><b>Validade:</b> 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p> <p><b>Outras informações:</b> Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.</p> |
| <p><b>Rendimento aprox.</b> 0,360 ± kg/m<sup>2</sup> (duas demãos)</p> <p><b>Faixa de aplicação:</b> 12 °C e 30 °C</p>  |   |
| <p><b>VOC:</b> 0,0g/l</p> <p><b>Inflamabilidade:</b> Não Inflamável</p> <p><b>Intervalo entre demãos aprox.:</b> Após secagem completa da 1ª demão</p>                            |   |
| <p><b>Secagem final aprox.</b> 12 horas após à última demão </p>                               |   |
| <p><b>Composição:</b> Limestone, pigmentos, cargas e aditivos.</p> <p><b>Embalagens Disponíveis:</b> 3,6 kg</p> <p><b>Produto Pronto para uso.</b></p> <p><b>Uso:</b> Interno</p> |   |

|                  |                    |                        |           |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Nome do Produto  |                    |                        | Página    |
| <b>MR. MARMO</b> |                    |                        | 2 / 3     |
| N°               | Data da Elaboração | Data da Última Revisão | Revisão   |
| <b>13</b>        | <b>02/09/2019</b>  | <b>10/11/2023</b>      | <b>09</b> |

| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS   | PREPARAÇÃO DA MISTURA  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas.</li> <li>• Limpos (isentos de pó, óleo, cera, graxa) e livres de umidade.</li> <li>• Em hipótese alguma dever ser aplicado em base úmida ou focos de infiltrações.</li> <li>• O rendimento pode variar em função da espessura do revestimento e porosidade do substrato.</li> <li>• Os substratos devem ser tratados com Primer da Protécnica e cimentícios novos devem estar curados há, no mínimo, 28 dias.</li> </ul> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> O revestimento não regulariza imperfeições.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produto pronto para uso.</li> <li>2. Antes de aplicar homogeneizar com furadeira de haste de metal em rotação média.</li> <li>3. Após a homogeneizar, aguarde 5 minutos antes de iniciar a aplicação.</li> </ol> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Até 24h após misturado, o produto pode ser reutilizado, desde que a embalagem seja limpa (lateral interna) e devidamente fechada.</p> <p><b>CUIDADOS ANTES DA APLICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Homogeneíze o produto antes da aplicação;</li> <li>✓ Aplique em condições favoráveis, entre 12 e 30 °C;</li> <li>✓ Não aplicar o produto sob sol intenso, dias chuvosos e/ou com ventos fortes.</li> </ul> |

|                  |                    |                        |           |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Nome do Produto  |                    |                        | Página    |
| <b>MR. MARMO</b> |                    |                        | 3 / 3     |
| N°               | Data da Elaboração | Data da Última Revisão | Revisão   |
| <b>13</b>        | <b>02/09/2019</b>  | <b>10/11/2023</b>      | <b>09</b> |

**APLICAÇÃO DA MISTURA**

1. Usar desempenadeira de aço inox com cantos arredondados, aplicando uma fina camada, espalhando uniformemente com pequenos movimentos cruzados, deixando as nuances de contraste.
2. Após secagem completa da primeira demão, aplicar a segunda demão. O resultado da segunda demão depende da qualidade da primeira. Não deixar rebarbas, emendas ou marcas de ferramentas.
3. Homogeneizar a mistura antes da segunda demão. Aplicar a segunda demão queimando e marmorizando a camada ainda úmida, formando nuances decorativas (manchas).

**APLICAÇÃO DO ACABAMENTO**

1. Após a completa secagem (aproximadamente 12 horas), recomendamos a aplicação do acabamento da Protécnica para finalização da aplicação.