

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto			Página
MR. CRYL MULTIUSO			1 / 3
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
25	29/10/2019	02/08/2021	03

É um revestimento cimentício rico em resinas que adicionado ao cimento, transmite a aparência do real do cimento queimado. Produto monolítico, 2mm de espessura, possuiu alta resistência, aderência e flexibilidade. Alta cobertura e baixo VOC.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto	Pastoso	Intervalo entre demãos	6 horas
Cor	Característica	Secagem ao toque	± 5 minutos
Densidade a 25°C	1,525 ± 0,075g/cm ³	Secagem final	12 h (parede e fachada) e 24h (piso)
Rendimento aprox. parede	± 0,5 kg/m ² (demãos).		
Rendimento aprox. piso	± 1,0 kg/m ² (demãos).	Cura inicial	03 dias
		Cura final	28 dias
Resistência Mecânica	34 MPA	Composição	Copolímeros acrílicos, água, areia de quartzo, fibras e aditivos.
VOC	17,6g/l		
Inflamabilidade	Não Inflamável		

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5kg. e 20kg.

SUBSTRATO INDICADOS

- Gesso, drywall, MDF, fibrocimento, argamassa, concreto e azulejos.
- Para outros substratos não especificados realizar consulta prévia.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS

- Devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas.
- Limpos (isentos de óleo, cera, graxa, etc.) e livres de umidade.
- Tratar o substrato com selador
- Infiltrações e trincas devem ser corrigidas antes da aplicação do revestimento
- O revestimento não regulariza ondulações ou imperfeições e não bloqueia umidade ascendente (por falha ou má impermeabilização).
- Substratos cimentícios novos devem estar curados a, no mínimo, 28 dias.
- Para Fachadas, necessário colocação de rufos e pingadeiras.

Nome do Produto			Página
MR. CRYL MULTIUSO			2 / 3
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
25	29/10/2019	02/08/2021	03

PREPARAÇÃO DA MISTURA

1. Misturar 1kg do Mr.Cryl Multiuso para 1kg de cimento Portland peneirado. Utilize o medidor fornecido com material e faça a mistura rigorosamente para não influenciar na resistência da massa.
ATENÇÃO: O cimento utilizado deverá estar armazenado adequadamente, dentro da validade e em condições de uso. O tipo e lote de cimento deve ser o mesmo do início ao fim da aplicação para manter o padrão de cor e acabamento.

2. Adicionar aos poucos o cimento ao gel e homogeneizar com furadeira acima de 650W e haste de metal até dissolver os grumos, dando à mistura uma consistência uniforme (semelhante a massa corrida).

3. Adicione água aos poucos (não mais que 15% do volume total da mistura) para atingir a consistência.

OBSERVAÇÃO: Caso a massa esteja secando muito rápido durante a aplicação, adicione água aos poucos até que a consistência volte a textura inicial.

CUIDADO: Água em excesso pode comprometer a resistência do produto.

4. Aguarde 5 minutos antes de iniciar a aplicação e certifique-se de que todos os grumos foram eliminados. (Uma vez misturado, o produto deve ser utilizado de uma só vez. Prepare apenas a quantidade necessária para cada demão).

APLICAÇÃO DA MISTURA

1. Utilize a desempenadeira de aço inox de cantos arredondados para aplicar a 1ª demão, espalhando a massa e formando uma camada de espessura uniforme, alisando suavemente com movimentos semicirculares no mesmo sentido. As nuances são geradas através da queima com a desempenadeira. **ATENÇÃO** evite paradas durante a aplicação para não criar emendas.
2. Aguarde a secagem total, lixe as marcas de ferramenta, rebarbas ou possíveis emendas com lixa d'água 360 ou 400 e remova todo pó. **ATENÇÃO** caso não sejam lixadas, as imperfeições ficarão visíveis na 2ª demão.
3. Homogeneíze a mistura antes da 2ª demão e aplique conforme o procedimento realizado na 1ª demão.
4. Aguarde a secagem total, e se necessário, lixe levemente com lixa d'água 360 ou 400 para eliminar possíveis irregularidade. A secagem total pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente aproximadamente 12h para parede, fachada e 24h para piso. (Certifique-se de que toda a área esteja protegida até a aplicação do acabamento, evitando possíveis respingos de água).

Nome do Produto			Página
MR. CRYL MULTIUSO			3 / 3
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
25	29/10/2019	02/08/2021	03

APLICAÇÃO DO ACABAMENTO

1. Pisos: Verniz acrílico base água ou verniz poliuretano base água ou solvente.
2. Fachadas: Hidrofugante base solvente.
3. Paredes internas: Hidrofugantes base água ou verniz acrílico base água. (Siga as instruções de aplicação de acordo com as especificações de rotulagem de cada produto).

SUGESTÃO: Consulte nossa linha de primers e acabamentos.

EMPILHAMENTO

- ✓ Até três baldes.

GARANTIA

- ✓ Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.

DICAS IMPORTANTES

- ✓ Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.

SEGURANÇA

- ✓ Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

EPIs

- ✓ Óculos de segurança, máscara para pó, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- ✓ 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.