


Nome do Produto			Página
MR. SKIN STONE - MULTIUSO			1 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
44	16/06/2022	10/11/2023	12

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
 <p>Revestimento Monolítico de baixa espessura, elegante, levemente rústico que reproduz a aparência da Pedra. Apresenta excelente resistência a compressão e abrasão, mesclando beleza com durabilidade. (produto antiderrapante)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Devido à baixa espessura do revestimento recomenda-se aplicar sobre superfícies niveladas e de baixa porosidade; Massa desempenada, fina, corrida, MDF, gesso e Dry Wall. • Em pisos, calçadas, área de piscina e áreas úmidas. (O produto não corrige imperfeições). O Rendimento pode varia conforme o substrato.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
<p>Aspecto: Pastoso e Arenoso</p> <p>Cor: A consultar</p> <p>Densidade a 25 °C: 1,70 ± 0,02 g/cm³</p> <p>pH: 7,0 – 9,0</p>	<p>Classificação: Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2.</p> <p>Recomendações:</p> <p>Garantias: Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.</p> <p>Dicas de Limpeza: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.</p> <p>Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todosos casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.</p> <p>EPIs: Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido</p> <p>Validade: 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p> <p>Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.</p>
<p>Rendimento aprox. ± 15 m² para parede, muros e fachadas.</p> <p>Rendimento aprox. ± 8 m² para pisos.</p> <p>Sobre substratos totalmente nivelados</p>	
<p>VOC: 0,0g/l</p> <p>Não Inflamável</p> <p>Intervalo entre demãos aprox. 30 minutos</p>	
<p>Secagem final aprox. 24h</p> <p>Cura final: 72 horas</p>	
<p>Composição: Cargas minerais, blend de resinas e aditivos.</p> <p>Embalagens Disponíveis: 20 kg</p> <p>Uso: Interno e Externo</p>	
🕒	

Nome do Produto			Página
MR. SKIN STONE - MULTIUSO			2 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
44	16/06/2022	10/11/2023	12

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS	APLICAÇÃO DO PRODUTO
<ul style="list-style-type: none"> • Devem estar nivelados, firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. • Limpos (isento de óleo, cera, graxa) e livres de umidade. • Em hipótese alguma deve ser aplicado em base úmida ou foco de infiltrações. • O revestimento não regulariza imperfeições. • O rendimento pode variar em função da espessura do revestimento e porosidade do substrato. • Substratos devem ser tratados com Primer Skin Tex da Protécnica, e cimentícios novos devem estar curados no mínimo 28 dias. • Homogeneizar antes da aplicação. • Não diluir, produto pronto para uso. 	<p>Atenção: Aplique em condições climáticas entre 12 °C e 30 °C.</p> <p>Aplicação em Paredes externas e internas forros e fachadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o revestimento em única demão, espalhe com desempenadeira de aço inox o mais uniforme possível evitando rebarbas e emendas. 2. Aguarde a secagem ao toque e aplique o acabamento. <p>Aplicação em Pisos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize a desempenadeira de aço inox para aplicar a 1ª demão, espalhando a massa e formando uma camada de espessura uniforme possível evitando rebarbas e emendas. 2. Após aguardar secagem, aplique a segunda demão, alisando suavemente com movimentos semicirculares no mesmo sentido. ATENÇÃO evite paradas durante a aplicação para não criar emendas. <p>Obs. Produto de rápida aplicação e secagem. Evite aplicar em dias chuvosos ou na ocorrência de ventos fortes e altas temperaturas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Devido à baixa espessura do revestimento recomenda-se aplicar sobre bases niveladas, sem emendas e de baixa porosidade. ➤ Produto fácil de aplicar, sem necessidade de lixar. ➤ Ótima aderência e durabilidade. ➤ Sem perdas e respingos durante aplicação.