



FICHA TÉCNICA Mr. SKIN STONE - MULTIUSO

DESCRIÇÃO	Revestimento Monolítico de baixa espessura, elegante, levemente rústico que reproduz a aparência da Pedra. Apresenta excelente resistência a compressão e abrasão, mesclando beleza com durabilidade. (produto antiderrapante)
CARACTERÍSTICAS	Aspecto pastoso e arenoso, com ótima durabilidade.
INDICAÇÃO DE USO	Uso externo e interno. Devido à baixa espessura do revestimento, recomendamos aplicá-lo sobre superfícies niveladas e de baixa porosidade. Indicado para uso em pisos, e contrapisos cimentícios, paredes e fachadas, gesso, drywall, MDF, fibrocimento, argamassa, concreto e contrapiso. Para outros substratos não especificados, realizar consulta prévia.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO	Rendimento acabado para parede, muros e fachadas aprox. ± 15 m²/20kg (uma demão) Rendimento para pisos aprox. ± 8 m²/20kg (duas demãos) Observação: Sobre substratos totalmente nivelados.
PREPARAÇÃO DA MISTURA	Homogenize o produto antes de usar, produto pronto para uso.
MODO DE APLICAÇÃO	Antes de iniciar a aplicação do revestimento, aplique o Primer Texturado e aguarde a secagem de 4 horas. Aplicação em Paredes externas e internas, forros e fachadas: 1. Aplique o revestimento em única demão, espalhe com desempenadeira de aço inox o mais uniforme possível evitando rebarbas e emendas, alise suavemente com movimentos semicirculares no mesmo sentido. 2. Aguarde a secagem por mínimo 5 horas e aplique o acabamento. Aplicação em Pisos: 1. Aplique uma demão suavemente com movimentos semicirculares, sempre no mesmo sentido para evitar marcas de sobreposição. Deixe secar por aproximadamente 4 horas, que pode variar conforme temperatura ambiente. 2. Aplique a segunda demão suavemente, alisando o produto sempre no mesmo sentido para evitar marcas de sobreposição. Cura final de 72 horas. ATENÇÃO evite paradas durante a aplicação para não criar emendas.
OBSERVAÇÕES	1)Durante 30 dias não coloque tapetes, plásticos ou similares que abafem o piso. 2) Não aplicar em base úmida ou com foco de infiltrações. 3) O rendimento pode variar em função da porosidade do substrato. 4) Efetuar sempre um teste prático, antes de iniciar a aplicação. 5) O revestimento não regulariza ondulações ou imperfeições e não bloqueia umidade ascendente (por falha ou má impermeabilização). 6) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação da Protécnica. 7) Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,70 - 1,80 g/cm³
pH	ASTM E70	-	7,00 - 9,00

VOC	NBR 16388	Até 50g/l	0,0g/l
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	-	N.A
RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	NBR 15987	Resiste	Resiste

REQUISITOS NORMATIVOS

ABNT NBR 11.702	Não aplicável
Preparo da Superfície ABNT NBR 13.245	A superfície deve estar firme, totalmente nivelada, sem trincas, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Trincas capilares ou retração de argamassa devem ser tratadas. Para Fachadas, necessária colocação de rufos e pingadeiras. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Comercial.
Classificação do produto ABNT NBR 14.725	Produto químico classificado como não perigoso.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO	Cargas minerais, blend de resinas e aditivos.
EMBALAGEM	Balde de 20kg.
VALIDADE	12 meses da data de fabricação.
ARMAZENAMENTO	Quando não estão expostas ao calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Empilhamento de até 3 baldes.
LIMITES DE APLICAÇÃO	Não aplicar o produto sob sol intenso, dias chuvosos e/ou com ventos fortes. Evitar aplicação sobre base pouco firme. Aplique em condições favoráveis entre 12 °C e 30 °C.
QUALIDADE E GARANTIAS	Qualidade: Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade pelo fabricante. Para que suas características sejam preservadas, é necessário respeitar as informações do produto e manter corretamente conservado antes e depois quando utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado, e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR. Garantias: As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnicos. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Os Rendimentos informados são decorrentes de substratos em que serão aplicados. Trincas ou umidade ascendente após produto aplicado não é responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.
SEGURANÇA	Produto: Atóxico, quanto a manipulação é livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc. EPIs: Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido. Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.
RECOMENDAÇÕES	Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Após a limpeza, utilize o acabamento da Protécnica para finalização da aplicação. SUGESTÃO: Consulte nossa linha de acabamentos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica. EMERGÊNCIAS: CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – 08000-148110