



FICHA TÉCNICA Mr. RUSTIQUE

DESCRIÇÃO	Revestimento rústico, que se adapta muito bem a mistura de uma arquitetura moderna, trazendo o toque da simplicidade e do aconchego, conectando ao mesmo tempo, o ambiente à natureza através do seu aspecto de pedra.
CARACTERÍSTICAS	Aspecto pastoso e arenoso, com ótima durabilidade.
INDICAÇÃO DE USO	Interno e externo. Massa desempenada, corrida ou acrílica e reboco. Para outros substratos não especificados, realizar consulta prévia. O produto não corrige imperfeições.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO	Aproximadamente 7m² / 25kg (uma demão) Observação: Sobre substratos totalmente nivelados. O Rendimento pode variar conforme o substrato.
PREPARAÇÃO DA MISTURA	Homogenize o produto antes de usar, produto pronto para uso.
MODO DE APLICAÇÃO	Antes de iniciar a aplicação do revestimento aplique uma demão do Primer Texturado uniformemente, aguarde aproximadamente 4 horas. Inicie a aplicação do revestimento espalhando o mais uniforme possível, evite pressionar demasiadamente o produto, já que ele possui alta granulometria, o que pode resultar em um efeito diferente do padrão especificado. Caso queira um toque mais aveludado aguarde a secagem de 24 horas e passe superficialmente a lixa de ferro de cor branca de granulometria 100. Após lixado elimine totalmente o pó da superfície com o auxílio de uma vassoura e um pano levemente umedecido, já que o produto tem como característica aberturas que permitem a entrada do pó. Para a aplicação do acabamento aguarde pelo menos 24h, que pode depender da temperatura. Como o produto tem alta espessura e granulometria, a secagem pode variar de acordo com a temperatura no momento da aplicação e com relação ao lixamento a mesma é apenas para limpar os grãos mais soltos. Não é obrigatório o uso de acabamento, o mesmo é opcional. Secagem ao toque 5 horas dependendo da temperatura, secagem 24 horas para aplicação de acabamento e cura total 72 horas.
OBSERVAÇÕES	1) Efetuar sempre um teste prático, antes de iniciar a aplicação. 2) Não aplicar em base úmida ou com foco de infiltrações. 3) O revestimento não regulariza ondulações ou imperfeições e não bloqueia umidades (por falha ou má impermeabilização). 4) O rendimento pode variar em função da porosidade do substrato. 5) Durante a secagem do produto preserve a área aplicada já que produto tem espessura mediana. 6) Para uso do PU Acqua sobre o revestimento não é necessário a aplicação do Primer Blindax, o Pu pode ser passado direto no revestimento após seco. 7) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação da Protécnica. 8) Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,80 - 1,90 g/cm³
pH	ASTM E70	-	7,00 - 9,00
VOC	NBR 16388	Até 50g/l	0,0g/l
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	-	N.A

RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	NBR 15987	Resiste	Resiste
REQUISITOS NORMATIVOS			
ABNT NBR 11.702	Não aplicável		
Preparo da Superfície ABNT NBR 13.245	A superfície deve estar firme, totalmente nivelada, sem trincas, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Trincas capilares ou retração de argamassa devem ser tratadas. Para Fachadas, necessária colocação de rufos e pingadeiras. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Comercial.		
Classificação do produto ABNT NBR 14.725	Produto químico classificado como não perigoso.		
DADOS DO PRODUTO			
COMPOSIÇÃO	Cargas minerais, blend de resinas e aditivos.		
EMBALAGEM	Balde de 25kg.		
VALIDADE	12 meses da data de fabricação.		
ARMAZENAMENTO	Quando não estão expostas ao calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Empilhamento de até 3 baldes.		
LIMITES DE APLICAÇÃO	Não aplicar o produto sob sol intenso, dias chuvosos e/ou com ventos fortes. Evitar aplicação sobre base pouco firme. Aplique em condições favoráveis entre 12 °C e 30 °C.		
QUALIDADE E GARANTIAS	Qualidade: Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade pelo fabricante. Para que suas características sejam preservadas, é necessário respeitar as informações do produto e manter corretamente conservado antes e depois quando utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado, e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR. Garantias: As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnicos. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Os Rendimentos informados são decorrentes de substratos em que serão aplicados. Trincas ou umidade ascendente após produto aplicado não é responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.		
SEGURANÇA	Produto: Atóxico, quanto a manipulação é livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc. EPIs: Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido. Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.		
RECOMENDAÇÕES	Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Após a limpeza, utilize o acabamento da Protécnica para finalização da aplicação. SUGESTÃO: Consulte nossa linha de acabamentos.		
OUTRAS INFORMAÇÕES	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica. EMERGÊNCIAS: CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – 08000-148110		